



DIŞ CEPHE DEKORATİF SIVA
طبقة خارجية مزخرفة
DECORATIVE PLASTER



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ambalaj	25Kg / Kraft Torba (±%02)	Teorik Sarfiyat	8m²/1 Torba/2mm
Görünüş	Beyaz Toz	Parlaklık	G
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C)-(35°C)	Kuru film kalınlığı	E5
Uygulama Kalınlığı	2-5 mm	Tane büyüklüğü	S4
Uygulama Zamanı	2,5 saat	Su buharı iletim hızı	V0
Uygulama Aletleri	Çelik Mala, Plastik Mala	Su aktarım hızı	W0
İlk kuruma	1 Saat	Çatlak kaplaması	A0
Boyaya hazır olma	24 Saat	Raf ömrü	Açılmamış Ambalajda kuru ortamda 12 saat
* Bu değerler laboratuvar testlerinden elde edilmiştir. * Verilen bilgiler 23 ± 2°C sıcaklık ve % 50 ± 5 nem uygulama alanları için geçerlidir.			

ÜRÜN TANIMI

Beyaz çimento esaslı, ısı yalıtım sistemlerinde kullanılan dekoratif dış cephe kaplama ürünüdür.

FAYDALAR

Suya, dona, neme ve ağır hava koşullarına karşı dayanıklı
Yanıcı değil. Doğal ve dekoratif bir görünüme sahiptir.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların dış cephelerinde ve dış ısı yalıtım sistemlerinde son kat malzemesi olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yüzeyi toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
Yüzey pürüzsüz (gösterge üzerinde) veya cilalı olmalıdır.
Delikler veya büyük çatlaklar önceden onarılmalıdır.
Yüzey aşırı kuru veya emici ise hafif nemli hale getirmek için sulanmalıdır.
Yüzey sağlam olmalı ve ufalanmamalıdır.

UYGULAMA

Temiz bir kaba 25 kg için 6-6.5 litre su koyun. Dekoratif Siva suya yavaş yavaş ilave edilerek düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Hazırlanan harç mala, çelik mala veya spatula yardımı ile uygulanır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Uygulama ortam veya yüzey sıcaklığı +1°C ve üzeri olmalıdır.
Donmuş yüzeylerde veya don ve şiddetli yağmur tehlikesi olan yüzeylerde 24 saat içinde uygulama yapmayınız.

DEPOLAMA

Don, yağmur ve diğer hava koşullarından koruyun.

YASAL UYARI

Ürünün amacı dışında kullanılması veya yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması durumunda oluşabilecek uygulama hatalarından firmamız sorumlu değildir.

TEHLİKE UYARILARI:

Çimento esaslı olması nedeniyle alkalidir. Islak harcın cilde temasında sıçrayan yerleri bol su ile yıkayınız. Göze temasta doktora başvurunuz. Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

SORUMLULUK:

İZOTERMO ürünleri hakkında, burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, üreticinin mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir.
Bu nedenle İZOTERMO ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan İZOTERMO sorumlu değildir. İZOTERMO ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır.
Kullanıcılar, Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.